

Freine l'érosion des joints Empêche la croissance des mauvaises herbes Réduit la formation des fourmilières Pour les joints jusqu'à 10.2 cm d'épaisseur

SILPRO, LLC / 2 NEW ENGLAND WAY / AYER, MA 01432-1514 / 800-343-1501 / 978-772-4444 / FAX 978-772-7456 / WWW.SILPRO.COM



SilproPaver™ Sand est un mélange exclusif de polymères, de sable, et de divers autres composants qui forment un sable unique pour le remplissage des joints dans les allées, les patios, les terrasses de piscine et des passages.

Contrairement aux sables conventionnels, SilproPaver™ Sand devient extrêmement dur et durable une fois mélangé à l'eau. Après avoir vaporisé la surface de SilproPaver™ Sand avec de l'eau et l'avoir laissé sécher, sa combinaison unique d'ingrédients et de polymères produit un joint très solide et dense qui fait adhérer les pavés, qu'ils soient de béton, de brique ou de pierre, tout en restant suffisamment souple pour résister au mouvement.

UTILISATION DE SILPROPAVER™ SAND

- Remplissage et stabilisation des joints jusqu'à 4 po. d'épaisseur (10.2 cm)
- Pour les allées, passages, patios et terrasses de piscine (sauf les dalles du rebord)
- Pour la plupart des types de pavés, y compris le béton, la brique et la pierre

ADVANTAGES

- Réduit l'érosion des joints
- Réduit la croissance des mauvaises herbes et la formation des fourmilières

APPLICATION

Assurez-vous que la surface des pavés est propre et sèche.

À l'aide d'un balai, remplir les joints en laissant une espace de 1/8 po. (3.2 mm) du haut des pavés. Passer une plaque sur toute la surface pour des joints de moins de 1/4 po. (6.4 mm). Ajouter plus de sable si nécessaire. Appliquer SilproPaver™ Sand sur les pavés et passer un balai à poils durs, suivi d'un balai à poils doux pour enlever l'excédent de sable de la surface.


Se débarrasser de l'excédent à l'aide d'un souffleur.


En travaillant par zone de 50 pieds² (4.65 m²), vaporiser la surface de **SilproPaver™ Sand**. Le débit d'eau doit être de basse pression. Commencer toujours par la partie la plus basse du chantier. Vaporiser la surface pendant environ 1 minute pour chaque 4.65 m², sans enlever **SilproPaver™ Sand**. L'eau doit pénétrer d'au moins 1 po. (2.5 cm) dans le sable. Le confirmer avec un crayon ou un autre objet planté dans le sol, puis remettre le sable à sa place.


Utiliser un souffleur pour enlever l'eau restante sur la surface.

Laisser sécher **SilproPaver™ Sand** pendant au moins 24 heures, ou plus longtemps par temps froid ou humide, sans ouvrir la zone à la circulation. Si la pluie est attendue, couvrir la surface avec une bâche, puis retirer après la pluie.









TEMPS D'ATTENTE AVANT UTILISATION

Les zones d'application peuvent être mises en service dès qu'elles sont complètement sèches. Cela peut être possible après seulement 1 heure en fonction de la température et d'autres facteurs.

LIMITATIONS

- Effectuer l'application un minimum de 12 heures avant tout risque de pluie.
- Appliquer seulement lorsque les températures de l'air et de la surface sont au-dessus de 32°F (0°C) pendant 12 heures et quand ces températures ne tomberont pas en dessous pendant les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas utiliser dans les endroits sujets à l'eau stagnante. Il faut prévoir une pente minimum pour un drainage adéquat. Les dalles autour d'une piscine doivent présenter une pente de 1/8 po. (3 mm) par pied en direction opposée au bassin pour permettre l'écoulement des eaux.
- Ne pas utiliser sur les pavés installés sur un lit de béton
- Ne pas appliquer sur de l'asphalte

EMBALLAGE

Sac de 50 lb. (22.68 kg.)

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Par sac de 50 lb. (22.68 kg) 60-90 pieds² (5.57 à 8.36 m²) pour les joints étroits 20-45 pieds² (1.86 à 4.18 m²) pour les joints larges

DURÉE DE CONSERVATION

2 ans

COULEURS:

SilproPaver[™] **Sand** est disponible en beige et gris ardoise.

ATTENTION!

SILPRO propose des produits qui peuvent contenir du ciment, du latex, de l'époxy ou d'autres substances chimiques. Merci de consulter la fiche signalétique de sécurité avant d'utiliser ce produit.

GARANTIE

Veuillez appeler Silpro, LLC pour une copie de notre garantie.

