

SILPRO

SilproFinish™ Cote

Mélange et application faciles
Finition pour murs en béton
Aucun primaire nécessaire
Aux polymères modifiés

SILPRO, LLC / 2 NEW ENGLAND WAY / AYER, MA 01432-1514 / 800-343-1501 / 978-772-4444 / FAX 978-772-7456 / WWW.SILPRO.COM

SilproFinish™ Cote est un revêtement à base de ciment Portland, modifié aux polymères qui contient des agrégats spécialement calibrés pour fournir une finition de mur parfaite et une application sans effort.

SilproFinish™ Cote est idéal pour apporter une finition sur une variété de surfaces en béton tels que les murs mis en place par relèvement (« tilt-up »), le béton coulé, le béton préfabriqué et la maçonnerie, à la fois sur applications intérieures et extérieures. En plus d'une finition adaptée, **SilproFinish™ Cote** offre également un aspect gris esthétiquement agréable.

AVANTAGES

- Élimine l'aspect "rapiécé" sur les murs en béton réparés
- Modifié aux polymères
- Un seul composant - mélanger avec de l'eau
- Temps de travail long
- Proportions de mélange variables pour une facilité d'application
- Aucun primaire nécessaire
- Un vrai rattrapage du fini de la surface
- Excellente adhérence

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces en béton ou de maçonnerie doivent être entièrement propres, sèches et sans matériel détérioré ou non-adhérent. Enlever par moyens mécaniques peintures, huiles, agents de séchage, cires, apprêts, gypse, et tout autre matériel qui empêcheraient l'adhésion du produit.

MELANGER

Pour colmater des petits trous et des vides: Mélanger 3,5 mesures de **SilproFinish™ Cote** pour 1 mesure d'eau. Ceci est équivalent à 3,4 litres (3,6 quarts de gallon) par sac. **Nota:** pour les trous plus grands que la taille d'une balle de golf, utilisez **VO Patch®**.

Pour enduire les surfaces: Mélanger 2 mesures de **SilproFinish™ Cote** pour 1 mesure d'eau. Ceci est équivalent à 6 litres (6,3 quarts de gallon) par sac.

Pour applications en pulvérisation: Mélanger jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

Le temps d'utilisation peut varier selon la température d'eau de mélange, il est donc conseillé de travailler le liquide à température ambiante. Ne pas mélanger plus de produit qui ne peut être utilisé dans les 10-15 minutes.

De petits ajustements dans la quantité d'eau peuvent être nécessaires pour faciliter l'application, il est conseillé cependant de ne pas ajouter trop d'eau car le produit sera moins résistant et le temps de séchage augmentera.

Verser le liquide dans un récipient convenable et rajouter la poudre en malaxant à la main ou à la machine jusqu'à obtenir une consistance sans grumeaux. **A la main:** Malaxer vigoureusement pour obtenir une consistance crémeuse et sans grumeaux (plusieurs secondes seulement). **A la machine:** régler à basse vitesse; déplacer les palettes, sans arrêt, à travers le mélange.

APPLIQUER

Mouiller le substrat à l'eau immédiatement avant l'application de **SilproFinish™ Cote** pour créer une « Surface Saturée Sèche » (SSS) et pour une meilleure application et adhésion. Attendre que l'eau soit absorbée ou s'évapore et que le mur ne « luise » plus et ne soit plus humide au toucher. Pour les substrats peu solides ou détériorés, mouiller le substrat avec du **C-21® All Acrylic** en lugar de agua.

Effectuer les réparations dans les espaces restreints (pas plus grands qu'une balle de golf) jusqu'à 1.27 cm (1/2 po.) avec **SilproFinish™ Cote**. Pour les trous plus grands, utilisez **Silpro VO Patch®**. Pour le béton rugueux ou la maçonnerie, appliquer une fine couche de **SilproFinish™ Cote** jusqu'à 0.16 cm (1/16 po.) avec une cale ou une truelle pour sceller les pores du béton. Pour les applications plus épaisses, utiliser **Silpro FSB™** pour aplanir et préparer le mur pour l'application finale.

Ensuite, appliquez **SilproFinish™ Cote** en plusieurs couches avec une brosse de maçonnerie ou un rouleau de peinture pour obtenir l'épaisseur désirée jusqu'à 0.32 cm (1/8 po.) pour un revêtement. Pour une finition plus uniforme, **SilproFinish™ Cote** peut être appliqué avec une taloche éponge.

Nettoyage: Nettoyer les mains et les outils à l'eau pendant et immédiatement après utilisation.

COUVERTURE

Pour applications de réparation	2.32 m ² (25 pieds ²) par sac de 11.4 kg (25lb)
Pour enduire les surfaces	13.94 m ² -16.26 m ² par sac de 11.4 kg (25lb)

Pour le service clientèle, appeler le 1-800-343-1501

LIMITATIONS

- Pour applications sur le béton et la maçonnerie seulement.
- Le béton doit avoir un minimum de 7 jours.
- Appliquer seulement lorsque les températures de l'air et de la surface sont au-dessus de 10°C (50°F) pendant 12 heures et quand ces températures ne tombent pas en dessous pendant les 24 heures suivant l'application.
 - Pour des températures supérieures à 32°C (90°F), consulter le département service technique Silpro.
 - Les joints de retrait et de dilation ne doivent pas être couverts.
 - Protéger de la pluie et du ruissellement pour un minimum de 24 heures.
- Pour s'assurer d'une bonne adhésion entre la surface et le revêtement, ainsi qu'un résultat dont le fonctionnement et l'esthétique conviendront aux attentes du propriétaire, architecte et professionnel de terrain, préparer une zone d'essai de 25 cm. x 25 cm. Cette zone, à l'épaisseur correspondante aux exigences du projet, doit être soumise aux conditions de service prévues avant de commencer le travail.

STOCKAGE

Garder les produits dans un endroit frais et sec, à une température entre 10°C-27°C (50-80°F). Ne pas exposer au soleil direct. Amener à une température de 21°C (70°F) +/-5° avant utilisation.

EMBALLAGE

Sac de 11.4 kg (25 lb)

DUREE DE CONSERVATION

1 an

GUARANTIE

Silpro, LLC garantit que ses produits sont fabriqués soigneusement à partir des meilleures matières premières afin d'obtenir des produits de la plus haute qualité. Ces derniers correspondent aux performances indiquées lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions écrites du fabricant. Un mélange incorrect, une mauvaise application ou d'autres facteurs échappant au contrôle du fabricant peuvent produire des résultats insatisfaisants qui ne seront pas considérés comme étant de la responsabilité du fabricant. Silpro n'assumera aucune responsabilité au-delà du prix d'achat du produit Silpro utilisé. Pour plus de renseignements, consulter votre revendeur local ou appeler Silpro LLC au: **800-343-1501; 978-772-4444; FAX 978-772-7456.**

ATTENTION!

SilproFinish™ Cote contient du ciment de Portland et de la silice cristalline. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer la poussière. Utiliser une ventilation adéquate. Un masque pour la poussière conforme NIOSH/MSA ainsi que des lunettes de sécurité et des gants résistants sont conseillés. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 à 20 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Voir la fiche signalétique de sécurité pour plus de renseignements.

POUR UTILISATION COMMERCIALE UNIQUEMENT. TENIR LOIN DE LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS CONSOMMER.

Se débarrasser du surplus en conformité avec les exigences gouvernementales et locales.

En cas d'urgence médicale, ou pour tout renseignement sur le nettoyage de produit déversé, ou sur son élimination, appeler INFOTRAC au: 800-535-5053.

SILPRO