

SILPRO

Acabado para Muros de Concreto
Modificado con polímeros
Aplicación sencilla
Fácil a mezclar

SilproFinish™ Cote

CHULEADOR

MÉXICO: MORELOS 314 COL CAMPBELL TAMPICO, MEXICO CP- 89210 TEL.- (833)2126110, FAX (833)3060446 WWW.SILPRO.COM.MX
U.S.A: SILPRO, LLC / 2 NEW ENGLAND WAY / AYER, MA 01432-1514 / 800-343-1501 / 978-772-4444 / FAX 978-772-7456 / WWW.SILPRO.COM

SilproFinish™ Cote es un compuesto con base de cemento, modificado con polímeros, que contiene áridos finos, para dar un acabado ideal con una aplicación sin esfuerzo.

SilproFinish™ Cote es ideal y versátil para generar un excelente acabado sobre una variedad de superficies, como sistemas de muros montados, concreto moldeado en sitio, concreto prefabricado, y mampostería en aplicaciones interiores y exteriores. Además del acabado deseado, **SilproFinish™ Cote** también ofrece una apariencia de color gris agradable.

VENTAJAS

- Elimina una apariencia de “parche” en los muros de concreto reparados.
- Modificado con polímeros
- Contiene un único componente—mezclar al agua
- Tiempo de utilización largo
- Proporciones de mezcla variables para una aplicación fácil
- Puede biselarse fácilmente
- Adhesión excelente

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies de concreto o mampostería deben estar completamente limpias, secas y sin materiales deteriorados o sueltos. Desgaste o utilice otro método mecánico para retirar los materiales inhibidores de adherencia como pinturas, aceites, compuestos de curado, ceras, selladores, e yeso.

MEZCLA

Para reparar huecos y agujeros: Nota: para huecos más grande que una pelota de golf, utilizar Silpro **VO Patch®**:

Mezclar 3.5 partes **SilproFinish™ Cote** por 1 parte agua. Esto es equivalente a 3,4 litros (3,6 cuartos de galón) por bolsa.

Para la aplicación de capas: Mezclar 2 partes **SilproFinish™ Cote** por 1 parte agua. Esto es equivalente a 6 litros (6,3 cuartos de galón) por bolsa.

Para rociar aplicaciones: Mezclar a la consistencia deseada.

Los tiempos de duración de la mezcla pueden variar según la temperatura del agua en la mezcla, se recomienda trabajarlos a temperatura ambiente. No mezcle más material del que pueda colocar en 15 minutos.

Pequeños ajustes en la cantidad de agua pueden ser necesarios para facilitar el trabajo con la paleta. Sin embargo, se recomienda no añadir demasiada agua ya que el producto será menos resistente y el tiempo de secado se incrementará.

MEZCLA

Verter el líquido en un recipiente apropiado y añadir el polvo mientras se mezcla a mano o mecánicamente hasta obtener una consistencia homogénea. A mano: Mezclar enérgicamente para obtener una consistencia cremosa sin grumos (unos segundos solamente). A la máquina: a baja velocidad, mueva continuamente la paleta del agitador a través de la mezcla.

APLICACIÓN

Humedezca la superficie con agua para obtener una condición de superficie SSS (superficie seca saturada) inmediatamente antes de aplicar **SilproFinish™ Cote** para una mejor aplicación y adhesión. Permita que el agua se absorba en la superficie o se evapore hasta que el muro ya no “brilla” y no esté húmeda al tacto. Para los sustratos poco sólidos o deteriorados, humedezca la superficie con diluido **C-21® All Acrylic** en lugar de agua.

Reparar parches en áreas confinadas (no más grandes que una pelota de golf) hasta 1.27 cm (1/2”) de espesor con **SilproFinish™ Cote**. Para huecos más grandes, utilizar Silpro **VO Patch®**. Para concreto áspero y mampostería, aplicar **SilproFinish™ Cote** en una capa de lechada delgada hasta 0.16 cm (1/16”) de espesor con una cuña o una paleta de capa para sellar los poros del concreto. Para aplicaciones más gruesas, utilizar Silpro **FSB™** para aplanar y preparar la pared para la aplicación final.

A continuación, aplique **SilproFinish™ Cote** en capas, ya sea con un cepillo de mampostería o rodillo de pintura para lograr el espesor deseado hasta 0.32 cm (1/8”) de espesor. Para un acabado más uniforme, **SilproFinish™ Cote** puede aplicarse con una llana de esponja.

Limpieza: Limpie el equipo y las herramientas con agua durante e inmediatamente después de su uso.

COBERTURA

Para aplicaciones de reparación 2.32 m² por cada bolsa de 11.34 kg (25 libras)

Para aplicaciones de revestimiento 13.94 m²-16.26 m² por cada bolsa de 11.34 kg (25 libras)

Para servicio al cliente llamar a Silpro al 1-800-343-1501

LIMITACIONES

- Sólo para aplicaciones sobre concreto y mampostería.
- El concreto debe tener un mínimo de 7 días.
- Aplique solamente cuando las temperaturas del aire y la superficie son iguales o superiores a 10°C (50°F) y cuando la temperatura no descienda por debajo durante las 12-24 horas después de la aplicación.
 - Para temperaturas superiores a 32°C (90°F), consulte con el Departamento de Servicio Técnico de Silpro.
 - Las juntas de control y de expansión de deben ser cubiertos.
 - Proteja de la lluvia y el escurrimiento por un mínimo de 24 horas
- Para confirmar la idoneidad de la superficie de adherencia del recubrimiento, y que el aspecto final y la función sean como el propietario, el arquitecto y el contratista espera, instale un parche de prueba de 25 cm. X 25 cm. con el espesor máximo previsto en el diseño del proyecto y sométalo a las condiciones de servicio previstas antes de iniciar el trabajo completo.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos en un lugar fresco y seco a temperaturas entre 10°C - 27°C (50-80°F). No exponer a la luz directa del sol. Llevar a una temperatura de 21°C (70°F) +/- 5° antes de utilizar.

TAMAÑO

Bolsa de 11.4 kg (25 lb)

CADUCIDAD

1 año

GARANTIA

Silpro, LLC garantiza que sus productos están hechos de las mejores materias primas bajo un cuidado exigente para producir productos de la más alta calidad y que funcione como se indica cuando son utilizados según las instrucciones impresas del fabricante. La incorrecta aplicación, o realización de la mezcla u otros factores más allá del control del fabricante pueden producir resultados insatisfactorios y no puede ser considerado como responsabilidad del fabricante. Silpro no acepta ninguna responsabilidad más allá del precio de compra del producto Silpro utilizado. Para más información del producto consulte con su distribuidor local o llame al Silpro LLC a: 800-343-1501; 978-772-4444; FAX 978-772-7456.

¡PRECAUCION!

SilproFinish™ Cote contiene cemento de Portland y la sílice cristalina. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite respirar el polvo. Utilice una ventilación adecuada. Se recomienda el uso de un respirador de polvo aprobado NIOSH / MSA, gafas de seguridad y guantes de protección. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos repetidamente con agua por 15 a 20 minutos. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Consulte la ficha técnica de seguridad del material para obtener información detallada.

SOLO POR USO COMERCIAL. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR.

Desechar de acuerdo con los reglamentos de la ley local, estatal y federal. En caso de emergencia médica o para obtener información sobre el control y limpieza de derrames o desechos, llame a INFOTRAC: 800-535-5053.

SILPRO